

FISA TEHNICA CLEANEX® SANIT A Solutie desfundare si igienizare canalizari

1. GENERALITATI

In sistemele de evacuare ale chiuvetelor sau scurgerilor de pardoseala, se acumuleaza resturi mecanice care combinate de grasimile rezultate din spalare, determina infundarea acestora si generarea de mirosuri neplacute.

CLEANEX SANIT A este o solutie puternic alcalina special conceputa pentru curatarea desfundarea si igienizarea sistemelor de canalizare pentru apele menajere casnice, cat si din hale industriale.

2. UTILIZARE

Cleanex Sanit A se utilizeaza ca atare prin turnare direct in chiuveta sau in sifonul de pardoseala a unei cantitati de 1-2 litri .

Se lasa sa actioneze cca 30 minute. Dupa curatare, necesita limpezirea circuitului cu apa fierbinte din abundenta.

Prin reactia intre grasimile prezente pe scurgeri si Cleanex Sanit A, se formeaza sapunuri usor solubile in apa care antreneaza si depunerile mecanice , desfundand astfel tevine.

Se repeta operatia pana la desfundarea totala a scurgerii

Nu se foloseste la curatarea tevilor de apa potabila .

Nu se utilizeaza la scurgeri cu componente din aluminiu !

Pentru depozitare, manipulare si utilizare cititi si respectati prescriptiile din Fisa cu date de securitate.

Utilizati la manevrare manusi de protectie din cauciuc.

Contine: solutie hidroxid de sodiu

3. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	PREVAZUT
			Cleanex Sanit A
1	Aspect	vizual	lichid limpede, omogen,culoare galbuie
2	Densitate relativa la 20°C, max., g/cm ³	SR EN ISO 3675:2003	1,35
3	pH (la 20°C)	SREN ISO 10523:2012	12,5-13,5

Produsul e clasificat ca preparat nociv in caz de inghitire! In caz de ingerare, consultati medicul.

Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii si a mediului prevazute in fisa cu date de securitate a produsului. Nu utilizati ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare.



Produs coroziv

Ambalare: bidoane de plastic de 5 kg ,10 kg.

Termen de valabilitate in depozitare : 1 an cu conditia pastrarii in ambalajul original etans si la temperaturi <20°C la umbra.